

Клей-розплав 788.3

Область застосування

- Приклеювання ПВХ-, паперових крайок, шпону, меламінових крайок на машинах для ручного облицювання крайок

Переваги

- Низька температура переробки від 130 °C
- Дуже добрі властивості розплавлення
- Дуже тривалий час відкритої витримки і тривала клейкість

Властивості клейового з'єднання

- Теплостійкість клейового з'єднання залежно від типу крайки до 90 °C
- Дуже добра морозостійкість до -30 °C

Властивості клею

Основа: ЕВА-кополімер

Щільність: бл. 1,16 г/см³

В'язкість

- Брукфільд НВТD: 130 °C = 135.000 ± 15.000 мПа · с
- 150 °C = 70.000 ± 15.000 мПа · с
- 160 °C = 45.000 ± 10.000 мПа · с

Індекс розплаву за DIN EN ISO 1133

(MFI 150 °C/1,2 кг): 125 ± 25 г/10 хв.

Точка розм'якшення за «кільцем і шаром»:

85 ± 5 °C

Температура переробки: 130-160°C

Форма постачання: гранулят

Колір: білий – 10
слонова кістка – 20
чорний – 99

Маркування: не підлягає маркуванню згідно з приписами ЄС (див. паспорт безпеки)

Навіть за дотримання запропонованої температури переробки клеї-розплави виділяють пари. При цьому часто з'являються неприємні запахи. Якщо протягом тривалого часу значно перевищуються передбачені температури, виникає небезпека появи шкідливих продуктів розпаду. Тому необхідно вжити заходів для усунення пари, встановивши витяжну вентиляцію.

Переробка

Несучий матеріал для облицювання крайок має бути точно і прямокутно оброблений і знепилений. Плити та крайковий матеріал мають бути акліматизовані до температури приміщення. Оптимальна вологість 8-10%. Температура у приміщенні має бути не нижче 18 °C; не допускати виникнення протягів.

Швидкість подачі: від 5 м/хв.

Очищення

Робочі інструменти можна очищувати КЛЕЙБЕРІТ Очищувачем 827.0.

Упаковка

КЛЕЙБЕРІТ 788.3:

Мішок 25,0 кг нетто

КЛЕЙБЕРІТ Очищувач 827.0:

Бляшана канистра 4,5 кг нетто

Коробка 12 пляшечок по 0,7 г нетто

Зберігання

КЛЕЙБЕРІТ 788.3 зберігається протягом 2 років. Зберігати в сухому, прохолодному місці.

Станом на 0915; замінює попередні редакції

Клей-розплав 788.3

Знищення відходів

Код відходів 080501

Наша упаковка виготовлена з матеріалів, що переробляються. Добре випорожнена тара може використовуватися повторно.

Технічна Консультація

Наш відділ консультацій з технічного застосування завжди до Ваших послуг. Наші дані засновані на нашому досвіді і не є гарантією у світі судового законодавства Федерального суду Німеччини. Перевірте самі, чи підходить Вам наш продукт. З викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, що перевищує вартість нашого продукту, а також безкоштовних порад і консультацій, що надаються нами.